

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A POUŽÍVÁNÍ SPORTOVIŠT SE SPORTOVNÍM POVRCHEM PLAYRITE MATCHPLAY

- 1) Sportovní povrch PLAYRITE MATCHPLAY 2 je určen pro tenis a multifunkční sportovní aktivity. Sportovci využívající toto sportoviště by měli mít vhodnou sportovní obuv. Přístupná je veškerá tenisová obuv, obuv pro míčové sporty se standardní sportovní podrážkou apod. Je možno používat fotbalovou obuv s gumovými či plastovými výstupky („turfy“) s výškou výstupků do 7mm. Je zakázáno vstupovat na sportoviště v atletických tretrách s ocelovými hřeby, fotbalové obuvi s kovovými „špunty“ a obuvi, která svým charakterem může poškodit sportovní povrch. V případě, že povrch není položen na pevné podloží (asfalt, beton, zámková dlažba apod.) ale je položen na nestmelené podloží (např. zhutněná vrstva kamenného prachu) doporučuje se používat pouze sportovní obuv bez výstupků.
- 2) Po instalaci nového povrchu PLAYRITE MATCHPLAY 2 se provádí zapískování povrchu včetně zakartáčování. Vzhledem k vysoké hustotě smyček není možné kartáčování zapravit veškerý písek mezi vlákna a tento zůstává částečně na povrchu. Provozním zatižením a deštěm dochází k postupnému propadávání zrnek píska mezi smyčky – což může trvat 2-3 měsíce (podle záťaze povrchu). V případě potřeby urychlení je možno povrch kartáčovat. Pokud se na povrchu objevují místa, kde písek zůstává na povrchu – je možno přesunout přebytečný písek překartáčováním do jiných míst a docílit tak rovnoměrnější rozvrstvení píska. Nejlepší je použít tuhé koště nebo mechanický kartáč. V případě, že se vyskytují místa s nedostatkem píska, je možno tento doplnit.
- 3) Povrch PLAYRITE MATCHPLAY 2 obecně nevyžaduje žádnou náročnou provozní údržbu. Pro jeho bezvadnou dlouhodobou funkci je pouze nutné udržovat povrch v čistotě a zabezpečit jeho vodopropustnost.
- 4) Z povrchu je nutno pravidelně odstraňovat listí, jehličí a jiné rostlinné zbytky. V opačném případě tyto mohou začít tlít a rozkládat se, což vytváří podmínky pro růst plísni, řas, mechů apod. – zároveň se tím snižuje vodopropustnost povrchu. K odstraňování je možno použít běžné kartáče či široká košťata, případně zahradní mobilní fukary a vysavače. K mechanickému čištění povrchu používejte pouze šetrné nástroje, které povrch nepoškodí. Četnost provádění čištění je podle potřeby.
- 5) Místa, která jsou málo využívaná (výběhy, rohy apod.), zvláště pokud jsou navíc zastíněná či dlouhodobě vlhká, jsou náchylnější k výskytu mechů, řas, plevele apod. Těmto místům je třeba věnovat zvláštní pozornost a mechy, řasy, plevele apod. odstraňovat vhodných chemickým postřikem, případně narušit a odstranit tuto vrstvu mechanicky kartáčováním. Na místech hodně exponovaných se zpravidla mech apod. nevytváří – je likvidován vlastním herním provozem.
- 6) Na sportovišti by měl být vyznačen ZÁKAZ KOUŘENÍ – horký popel z cigaret by mohl lokálně poškodit povrch. Dále by mělo být zakázáno na hřišti používání žvýkaček a dalších předmětů, které mohou znečistit povrch. Na povrchu by mělo být zakázáno jídlo a pití lepivých nápojů – případné znečištění může způsobit zvýšení skladnosti a nebezpečí úrazu.
- 7) Pokud již dojde ke znečištění povrchu, technika čištění je následující:
 - bláto se odstraňuje tlakovou vodou a vykartáčováním, případně je možno použít teplou vodu s přídavkem domácích čisticích prostředků (např. na mytí nádobí)
 - žvýkačky se odstraňují zmrazením aerosolem a vykartáčování
 - skvrny od oleje a ropných produktů se lokálně odstraňují hadříkem namočeným v lihu
 - plevele, mech, řasy se odstraňují mechanicky nebo vhodným chemickým postřikem (četnost dle potřeby a znečištění)
 - sníh, led může zůstat na povrchu až do roztátí. Pokud je potřeba sníh a led odstranit, používejte mechanické prostředky, škrabky s gumovými hranami, kartáče apod. Kovové nářadí by mohlo mechanicky poškodit povrch a proto se nesmí používat. Zároveň se nedoporučuje používat silné rozmrazující chemikálie a posypové soli, které jsou dosti agresivní a mohly by poškodit povrch.

- 8) Udržováním povrchu v čistotě se zajistí jeho bezvadná kondice a funkčnost po mnoho let a jeho dlouholetá životnost.
- 9) Je třeba udržovat okolní kanalizační vypusti a odtokové kanálky v čistotě aby se na povrchu nezadržovala voda.
- 10) Při manipulaci s předměty a těžkým vybavením po povrchu je třeba dbát zvýšenou pozornost, aby nedošlo k mechanickému poškození povrchu, případně ho ochránit povrch před poškozením vhodným krycím materiélem. Nepojíždějte povrch vozidly a zamezte styku povrchu s ropnými produkty.
- 11) V případě, že během provozu sportoviště se na povrchu vytvoří lokální boule, stačí zalít toto místo horkou vodou – povrch následně zmékne a při ochlazování se vytvaruje a přilne lépe k podkladu. Pokud dojde při provozu sportoviště k znatelné deformaci (propadliny, boule) podloží, na kterém je povrch položen, vzniká tím nebezpečí, že by se povrch mohl dalším provozem v těchto místech mechanicky poškodit. Zároveň hrozí nebezpečí úrazu. V tom případě, je nutno co nejdříve provozovatelem zajistit opravu podloží – případně kontaktovat dodavatele povrchu pro další postup, či asistenci při řešení.
- 12) Pokud dojde k mechanickému poškození povrchu, kontaktujte neprodleně dodavatele povrchu pro provedení opravy a zajištění bezproblémové funkce povrchu v co nejkratším termínu.
- 13) Pokud je povrch položen na pevném podloží (asfalt, beton, zámková dlažba apod.) může se sportoviště využívat bez omezení v ohledu na povětrnostní podmínky. V případě instalace na nestmelené podloží (kamenný prach apod.) je třeba v případě silných, dlouhodobých či přívalových dešťů, povodní aj. nepoužívat sportoviště během deště a okamžitě po něm, protože by mohlo dojít k vytvoření lokálních nerovností v podkladních vrstvách. Před používáním je vhodné vyčkat na vyschnutí plochy.
- 14) V případě jakýchkoliv nejasností či potřeby dalších informací doporučujeme rovněž kontaktovat dodavatele povrchu.

Výrobce: **PLAYRITE (NATIONAL FLOORCOVERING) Ltd., Liversedge, W.Yorkshire, Anglie**

Dovozce: **PRECOL s.r.o, 294 74 Předměřice nad Jizerou 74**

V Předměřicích nad Jizerou dne 27.3.2013

Ing. Pavel Jůza
jednatel společnosti